


DE Stand 02.2025 | Revision F

Produktdatenblatt Technische Daten

FINETT SOLID modular

Nutzschicht	100 % Polyamid solution dyed (64 % aus nachwachsenden Rohstoffen)														
Rücken	Textilrücken (Vlies)														
Emissionsgeprüft nach TÜV PROFICERT	70 710 6625-1 (PREMIUM)														
Gesundheitliche Unbedenklichkeit	BLAUER ENGEL Vertrag Nr. 33855														
Umweltzeichen RAL-UZ 128															
DGNB Kriterium ENV 1.2	Qualitätsstufe 4 (QS 4)														
REACH Verordnung Nr. 1907/2006 Artikel 33	enthält keine Stoffe aus der SVHC-Liste, die nach Artikel 33 deklariert werden müssen														
Flächengewicht ISO 8543	1300 g/m ²														
Nutzschichteinsatzgewicht	540 g/m ²														
Flächengewicht der Nutzschicht EN 984	500 g/m ²														
Gesamtdicke ISO 1765	5,7 mm														
Abmessungen	Fliese 50 x 50 cm VE 4 m ² /Karton Bahnenware: Rollenbreite 200 cm Rollenlänge 30 lfm														
Beanspruchungsbereich EN 1307	Klasse 33 Geschäftsbereich stark														
Lichtechtheit EN ISO 105-B02	7														
Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} – s1														
Quelllufteignung	Ja														
Gleitwiderstand EN 13893	DS (> 0,30)														
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,09 m ² K/W geeignet für Fußbodenheizung														
Trittschallminderung EN ISO 10140-3	21 dB														
Schallabsorptionsgrad EN ISO 354	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Freq. Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_s</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,10</td> <td>0,18</td> <td>0,42</td> <td>0,69</td> </tr> </tbody> </table>	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α _s	0,05	0,05	0,10	0,18	0,42	0,69
Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000									
α _s	0,05	0,05	0,10	0,18	0,42	0,69									
Elektrostatische Grenzaufladung ISO 6356	≤ 2,0 kV														
Erdableitwiderstand EN 61340-4-1 (leitfähig verlegt - die Hinweise des Verlegewerkstofflieferanten sind ebenfalls zu beachten)	-														
Sonderfarben	> 2500 m ²														
Verlegung DIN 18365															
Vollflächige wiederaufnehmbare Verlegung mit geeigneter Haftfixierung bzw. geeignetem Trockenklebstoff. Siehe Verlegeanleitung für Module und wiederaufnehmbare Bahnenware.															



gilt für Bahnenware
only for rolls

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Folgeseite!

DE Stand 02.2025 | Revision F

Produktdatenblatt Technische Daten

FINETT SOLID modular

Fordern Sie unbedingt vor der Bestellung ein größeres Muster zur Beurteilung der Farbwirkung an.

Produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen Muster und Fertigware sowie technische Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Unsere Verlegeanleitungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten.

Traditionelle Nadelvlies-Bodenbeläge bestehen aus einer Mischung verschiedenfarbiger Grobfasern, die beim fertigen Produkt für die typische, melierte Optik sorgen.

Wie bei anderen Materialien gilt auch bei Nadelvlies: Gedeckte und melierte Farben kaschieren mögliche Anschmutzungen besser als helle und farbintensive Uni-Töne. Durch die Wahl unempfindlicher Farbkombinationen lassen sich die notwendigen Reinigungsintervalle* entsprechend verlängern.

Geringfügige optische Unregelmäßigkeiten im Warenbild (z. B. durch Fremdfasern) sowie Farbabweichungen im Sinne von Kapitel 2.8 des aktuellen Kommentars zur DIN 18365 sind produktionsbedingt nicht immer zu vermeiden und stellen keinen Mangel** dar.

*Siehe auch unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung bzw. den aktuellen Kommentar zur DIN 18365: „Voraussetzung für die Eignung des Bodenbelags sind eine auf die Beanspruchung abgestimmte Reinigung und Pflege (Werterhaltung), ausreichende Sauberlaufzonen und die nutzungsrelevante Berücksichtigung der Farbgebung.“

**Die Pflichten des Verarbeiters nach § 377 HGB bleiben hiervon unberührt.




EN date of issue 02.2025 | revision F

Technical data sheet

Wear layer	100 % polyamide solution dyed (64 % made of renewable materials)														
Backing	Textile backing (non-woven fabric)														
Emission tested acc. to TÜV PROFiCERT	70 710 6625-1 (PREMIUM)														
Health safety Environmental label RAL-UZ 128	BLUE ANGEL Contract No. 33855														
DGNB criterion ENV 1.2	Quality Level 4 (QL 4)														
REACH regulation No. 1907/2006 article 33	does not contain any substances from the SVHC list which have to be declared according to article 33														
Total weight ISO 8543	1300 g/m ²														
Fiber weight	540 g/m ²														
Wear layer weight EN 984	500 g/m ²														
Total thickness ISO 1765	5,7 mm														
Dimensions	Tile 50 x 50 cm VE 4 m ² /Karton Rolls: Roll width 200 cm Roll length 30 m														
Level of use EN 1307	class 33 commercial heavy														
Colour fastness to light EN ISO 105-B02	7														
Fire rating EN 13501-1	B _{fl} – s1														
Suitable for under-floor air supply	Yes														
Slipperiness EN 13893	DS (> 0,30)														
Thermal resistance ISO 8302	0,09 m ² K/W suitable for underfloor heating														
Impact sound insulation EN ISO 10140-3	21 dB														
Sound absorption EN ISO 354	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Freq. Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_s</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,10</td> <td>0,18</td> <td>0,42</td> <td>0,69</td> </tr> </tbody> </table>	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	α _s	0,05	0,05	0,10	0,18	0,42	0,69
Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000									
α _s	0,05	0,05	0,10	0,18	0,42	0,69									
Anti-static ISO 6356	≤ 2,0 kV														
Resistance to earth EN 61340-4-1 (installed conductively - the instructions of the supplier of the installation materials should also be observed)	-														
Special colours	> 2500 m ²														
Installation DIN 18365															

Removable full-surface installation with a suitable tackifier or dry adhesive. For further details please consult our installation instructions for modules and removable rolls



Please also note the information on the following page!

EN date of issue 02.2025 | revision F

Technical data sheet

FINETT SOLID modular

We highly recommend to ask for a larger sample before placing your order. Subject to product improvements and usual colour deviations. Please also consult our installation and cleaning maintenance instructions.

Traditional needled carpets consist of a mixture of coloured coarse fibers, which give the finished product the typical mottled look.

As with other materials, the same applies to needled carpets: covered and mottled colours hide possible stains better than bright and colourful uni shades. By choosing less sensitive colour combinations, the necessary cleaning intervals* can be extended accordingly.

Minor optical irregularities in the appearance of the product (for example non-matching fibers) as well as colour deviations in the sense of chapter 2.8 of the current commentary on DIN 18365 can not always be avoided due to the production process and are not a defect**.

*See also our cleaning and care instructions or the current commentary to DIN 18365: "Precondition for the suitability of the floor covering is a cleaning and care (value retention) tailored to the load, sufficient clean-up zones and the usage-relevant consideration of the colour scheme."

**The obligations of the processor according to § 377 HGB remain unaffected.

