

Produktdatenblatt  
Technische Daten

## FINETT VISION color

Nutzschicht	100 % Polyamid <b>dorix</b>														
Rücken	Stapelfaservlies mit PP-Gitter														
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen   nach CRI-Grundsätzen	abZ-Nr. Z-156-601-401   GREEN LABEL PLUS GLP100090														
Gesundheitliche Unbedenklichkeit Umweltzeichen RAL-UZ 128	BLAUER ENGEL Vertrag Nr. 21954														
DGNB Kriterium ENV 1.2	Qualitätsstufe 4 (QS 4)														
REACH Verordnung Nr. 1907/2006 Artikel 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind														
Flächengewicht ISO 8543	1700 g/m <sup>2</sup>														
Nutzschichteinsatzgewicht	800 g/m <sup>2</sup>														
Flächengewicht der Nutzschicht EN 984	750 g/m <sup>2</sup>														
Gesamtdicke ISO 1765	7,0 mm														
Abmessungen	Rollenbreite 200 cm Rollenlänge 25-35 lfm														
Beanspruchungsbereich EN 1307	Klasse 33   Objektbereich stark														
Lichtechtheit ISO 105-B02	7														
Brandverhalten EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1														
Gleitwiderstand EN 13893	DS (> 0,30)														
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,09 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung														
Trittschallminderung ISO 10140	25 dB														
Schallabsorption ISO 354	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Freq. Hz</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>3150</th> <th>4000</th> <th>5000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\alpha_s</math></td> <td>0,10</td> <td>0,25</td> <td>0,50</td> <td>0,67</td> <td>0,73</td> <td>0,80</td> </tr> </tbody> </table>	Freq. Hz	500	1000	2000	3150	4000	5000	$\alpha_s$	0,10	0,25	0,50	0,67	0,73	0,80
Freq. Hz	500	1000	2000	3150	4000	5000									
$\alpha_s$	0,10	0,25	0,50	0,67	0,73	0,80									
Elektrostatische Grenzaufladung ISO 6356	≤ 2,0 kV														
Sonderfarben	> 1000 m <sup>2</sup>														
Verlegung DIN 18365	Vollflächige Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, frei von niedrig-, mittel und hoch siedenden Lösungsmitteln und mit einer hoch scherfesten Kleberfuge (Wert > 2 N/mm <sup>2</sup> , Prüfung nach EN 14293).														



Wir empfehlen das Anfordern eines größeren Musters. Produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen Muster und Fertigware sowie technische Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Unsere Verlegeanleitungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung sind zu beachten.

Traditionelle Nadelvlies-Bodenbeläge bestehen aus einer Mischung verschiedenfarbiger Grobfasern, die beim fertigen Produkt für die typische, melierte Optik sorgen. Das Sortiment von FINDEISEN umfasst aber auch zahlreiche Uni-Töne in Grob- und Feinfaseroptik. So entstehen besonders elegante Oberflächenstrukturen mit teilweise filzähnlicher Optik und weicher Haptik.

Wie bei anderen Materialien gilt auch bei Nadelvlies: Gedeckte und melierte Farben kaschieren mögliche Anschmutzungen besser als helle und farbintensive Uni-Töne. Durch die Wahl unempfindlicher Farbkombinationen lassen sich die notwendigen Reinigungsintervalle\* entsprechend verlängern.

FINETT Nadelvlies wird mit größter Sorgfalt und nach neuestem Stand der Technik im badischen Ettlingen hergestellt. Geringfügige optische Unregelmäßigkeiten im Warenbild (z. B. durch Fremdfasern) sowie Farbabweichungen im Sinne von Kapitel 2.8 des aktuellen Kommentars zur DIN 18365 sind produktionsbedingt nicht immer zu vermeiden und stellen keinen Mangel\*\* dar.

\* Siehe auch unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung bzw. den aktuellen Kommentar zur DIN 18365: „Voraussetzung für die Eignung des Bodenbelags sind eine auf die Beanspruchung abgestimmte Reinigung und Pflege (Werterhaltung), ausreichende Sauberlaufzonen und die nutzungsrelevante Berücksichtigung der Farbgebung.“

\*\* Die Pflichten des Verarbeiters nach § 377 HGB bleiben hiervon unberührt.



Mitglied der

